エスレベル外床

ベランダや外廊下等の床下地調整作業の品質・施工性を改善します。













特長

多様な施工厚 :擦り付け、薄塗りから 50mm 度の厚塗りまで対応できます。 **勾配施工も容易**:スラリーを流し込み、簡単な均しで水勾配が形成できます。

エコロジー: グリーン調達法指定の環境負荷の少ない高炉セメントが主原料です。

※本製品は床下地調整材であり、仕上げ用途には使用できません。

荷 姿: 25kg 袋。

用 途: マンション等の外廊下、ベランダ、溝等の外床部位の床下地調整。

適用下地:コンクリートおよびモルタル。

一般的な施工手順

下地調整・清掃⇒アタリ出し⇒プライマー塗布⇒エスレベル打設⇒養生⇒表面仕上げ材施工

※塗り床の施工手順

打設後3~7日にエスレベル表面ポリッシャー掛け⇒樹脂下塗り⇒樹脂中塗り⇒樹脂上塗り

練混ぜ方法

施工部位	標準練混ぜ水量	標準練混ぜ時間*	練り上がり量
平面部	4.6~5.0kg/袋	2分	約 14 リットル/袋
溝部	3.8 ~ 4.2kg/袋	2分	約 13 リットル/袋

* 1100rpm ハンドミキサ

物性値 (20℃)

TE	目	練混ぜ水量(kg/袋)	
項		4.0	4.8
フロ一値 (Φ5:	× 10cm 容器)	248mm	285mm
凝結時間	(終結)	8 時間 20 分	9 時間 35 分
圧縮強度	7日材齢	23.9	19.2
(N/mm ²)	28 日材齢	46.5	42.3

取扱い上の注意事項

- ・本製品はセメントを使用しており、水溶液はアルカリ性を示しますので皮膚に付けないご注意願います。また、皮膚につきましたら良く洗浄して下さい。
- ・目や口や鼻に入れないようご注意願います。万一、入った場合は直ちに洗浄し、専門医の診断を受けて下さい。
- ・取扱いの際は、防塵マスク・保護メガネ・ゴム手袋等の保護具の着用をお願いします。また、子供に触れさせない ようご注意願います。

廃棄上の注意事項

内容物および空袋を廃棄する場合は、法令・条例に基づき処分するか、許可を受けた産業廃棄物業者に処理を委託して下さい。

【本商品についてのお問い合わせは下記にお願い致します。】

日鉄住金高炉セメント株式会社 SL事業部

東 京グループ : 〒104-0033 中央区日本橋新川 1-16-14(アクロス新川ビルアネックス 1F) TEL03-3523-0947 名古屋グループ : 〒450-0002 名古屋市中村区名駅 4 丁目 26-13(ちとせビル 8F) TEL052-569-1110 大阪市北区曽根崎新地 2 丁目 3 番 3 号(桜橋西ビル 9F) TEL06-6342-5880 九州グループ : 〒812-0025 福岡市博多区店屋町 5-18(NS ビル 2F) TEL092-283-0311 SL事業部(本社) : 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町 16 TEL093-563-5118

(2017年9月1日改訂)